

OK Tigrod 316 LSi

Varilla TIG indicada para la soldadura de aceros inoxidable del tipo CrNiMo 18%Cr-8%Ni y 18%Cr-10%Cr-3%Mo presenta buena resistencia a la corrosión. Esta aleación tiene una buena resistencia a la corrosión general y debido a su bajo contenido de carbono, es especialmente resistente a la corrosión intergranular. Por estas razones, la Tigrod 316LSi se utiliza ampliamente en la industria alimentaria y química.

Especificaciones	
Clasificaciones	AWS A5.9 : ER316LSi
Aprobaciones	AWS A5.9 : ER316LSi

Las aprobaciones se basan en la ubicación de la fábrica. Póngase en contacto con ESAB para obtener más información.