

OK Tubrod 75

Alambre básico, que deposita un metal de soldadura con características similares a las de un electrodo revestido básico E7018 (bajo Hidrógeno).

Especificaciones

Clasificaciones	AWS/ASME SFA 5.20 : E71T-5C(M) AWS/ASME SFA 5.20 : E491T-5C (M)
Aprobaciones	ASME SFA-5.20 : E71T-5C(M) ASME SFA-5.20 : E491T-5C (M)

Las aprobaciones se basan en la ubicación de la fábrica. Póngase en contacto con ESAB para obtener más información.

Propiedades típicas de Tensión

Condición	Límite de flujo	Resistencia a la tracción	Alargamiento
Como queda soldado	490 MPa	550 MPa	27 %
Como queda soldado	560 MPa	630 MPa	24 %

Teste Charpy

Condición	Temperatura de prueba	Valor de impacto
100% CO₂		
Como queda soldado	-40 °C	90 J
Ar+20-25% CO₂		
Como queda soldado	-40 °C	50 J