

OK 46.13

E6013. Electrodo rutílico para uso general em todas las posiciones.

Especificaciones

Clasificaciones	AWS/ASME SFA 5.1 : E6013
Aprobaciones	AWS/ASMESFA 5.1 : E 6013

Las aprobaciones se basan en la ubicación de la fábrica. Póngase en contacto con ESAB para obtener más información.

Propiedades típicas de Tensión

Condición	Resistencia a la tracción	Alargamiento
Como queda soldado	480-520 MPa	22-24 %